

中华人民共和国国家标准

额定电压 450/750 V 及以下

聚氯乙烯绝缘电缆

第 1 部分:一般要求

Polyvinyl chloride insulated cables
of rated voltages up to and including 450/750 V
Part 1: General requirements

GB 5023.1—1997
idt IEC 227-1:1993
Amendment No. 1 1995
代替 GB 5023.1—85

1 总则

1.1 范围

本标准的第 1 部分适用于额定电压 U_0/U 为 450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘和护套(若有)的硬和软电缆,使用在交流标称电压不超过 450/750 V 的动力装置。

注:对某些型号的软电缆,可使用术语“软线”。

各种型号的电缆规定在 GB 5023.3、GB 5023.4 等标准中,电缆的型号表示方法见附录 A。

在第 1、3、4 等部分中规定的试验方法见 GB 5023.2、GB/T 12666.2 及 GB/T 2951 的相关部分。

1.2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 2951.1—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法
第 1 部分:通用试验方法
第 1 节:厚度和外形尺寸测量——机械性能试验
- GB/T 2951.2—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法
第 1 部分:通用试验方法
第 2 节:热老化试验方法
- GB/T 2951.4—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法
第 1 部分:通用试验方法
第 4 节:低温试验
- GB/T 2951.5—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法
第 2 部分:弹性体混合料专用试验方法
第 1 节:耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物油试验
- GB/T 2951.6—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法
第 3 部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法
第 1 节:高温压力试验——抗开裂试验
- GB/T 2951.7—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法
第 3 部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法

第2节:失重试验——热稳定性试验

- GB/T 3956—1997 电缆的导体
- GB 5023.2—1997 额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第2部分:试验方法
- GB 5023.3—1997 额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第3部分:固定布线用无护套电缆
- GB 5023.4—1997 额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第4部分:固定布线用护套电缆
- GB 5023.5—1997 额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第5部分:软电缆(软线)
- GB 5023.6—1997 额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆
- GB 5023.7—1997 额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第7部分:2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆
- GB/T 12666.2—90 电线电缆燃烧试验方法
第2部分:单根电线电缆垂直燃烧试验方法
- IEC 173:1964 软电缆和软电线线芯的颜色

2 定义

下列定义适用于本标准。

2.1 绝缘和护套材料定义

2.1.1 聚氯乙烯混合物(PVC)

聚氯乙烯混合物是指它的特定组分是聚氯乙烯或它的一种共聚物经适当选择、配比和加工后制成的材料。该术语也可表示为含有聚氯乙烯和某种聚氯乙烯聚合物的混合物。

2.1.2 混合物的型号

混合物按照规定的试验测得的性能进行分类。型号与混合物的组分没有直接关系。

2.2 试验方法定义

2.2.1 型式试验(符号 T)

型式试验是指按一般商业原则,对本标准规定的一种型号电缆在供货前进行的试验,以证明电缆具有良好的性能,能满足规定的使用要求。型式试验的本质是一旦进行这些试验后,不必重复进行。如果改变电缆材料或设计会影响电缆的性能时,则必须重复进行。

2.2.2 抽样试验(符号 S)

抽样试验是在成品电缆试样上或取自成品电缆的元件上进行的试验,以证明成品电缆产品符合设计规范。

2.3 额定电压

额定电压是电缆结构设计和电性能试验用的基准电压。

额定电压用 U_0/U 表示,单位为 V。

U_0 为任一绝缘导体和“地”(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。

U 为多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。

当用于交流系统时,电缆的额定电压应至少等于使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于 U_0 和 U 值。

当用于直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的 1.5 倍。

注:系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的 10%,如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压,

则电缆可在高于额定电压 10% 的工作电压下使用。

3 标志

3.1 产地标志和电缆识别

电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志,厂名标志可以是标志识别线或者是制造厂名或商标的重复标志。产品型号表示方法见附录 A。

导体温度超过 70℃ 时使用的电缆,其识别标志可用型号或用最高导体温度表示。

标志可以用油墨印字或采用压印凸字在绝缘或护套上。

3.1.1 标志连续性

一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离:

——护套应不超过 500 mm;

——绝缘应不超过 200 mm。

3.1.2 耐擦性

油墨印字标志应耐擦,按 GB 5023.2—1997 中 1.8 规定的试验检查是否符合要求。

3.1.3 清晰度

所有标志应字迹清楚。

标志识别线的颜色应容易识别或易于辨认。必要时,可用汽油或其他合适的溶剂擦干净。

3.2 产品表示方法

产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志。

4 绝缘线芯识别

每根绝缘线芯应按下述规定识别:

——5 芯及以下电缆用颜色识别,见 4.1;

——5 芯以上电缆用数字识别,见 4.2。

注:颜色色谱,尤其是多芯硬电缆的颜色色谱正在考虑中。

4.1 绝缘线芯的颜色识别方法

4.1.1 一般要求

电缆的绝缘线芯应用着色绝缘或其他合适的方法进行识别,除用黄/绿组合色识别的绝缘线芯外,电缆的每一绝缘线芯应只用一种颜色。

任一多芯电缆均不应使用红色、灰色、白色及不是组合色用的绿色和黄色。

4.1.2 颜色色谱

软电缆和单芯电缆优先选用的色谱是:

——单芯电缆:无优先选用色谱。

——两芯电缆:无优先选用色谱。

注:无护套双芯平行软线的绝缘线芯无需识别。

——三芯电缆:黄/绿色、浅蓝色、棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色。

——四芯电缆:黄/绿色、浅蓝色、黑色、棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色、黑或棕色。

——五芯电缆:黄/绿色、浅蓝色、黑色、棕色、黑或棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色、黑或棕色、黑或棕色。

各种颜色应能清楚地识别并耐擦,耐擦性能应按 GB 5023.2—1997 中 1.8 规定的试验进行检查。

4.1.3 黄/绿组合色

黄/绿组合色绝缘线芯的双色分配应符合下列条件(按 IEC 173):

对每一段长 15 mm 的双色绝缘线芯上,其中一种颜色应至少覆盖绝缘线芯表面的 30%。且不大于 70%,而另一种颜色则覆盖绝缘线芯的其余部分。

注:关于使用黄/绿组合色和浅蓝色的情况说明:

当按上述规定使用黄/绿组合色时,表示专门用来识别连接接地或类似保护用途的绝缘线芯,而浅蓝色用作连接中性线的绝缘线芯。如果没有中性线,则浅蓝色可用于识别除接地或保护导体外的任一绝缘线芯。

4.2 绝缘线芯的数字识别方法

4.2.1 一般要求

绝缘应是同一种颜色并按数字排列,但黄/绿组合色绝缘线芯(若有)除外。

如果有黄/绿组合色绝缘线芯,则应符合 4.1.3 要求,并应放置在外层。

数字编号应从内层由 1 开始。


数字应用阿拉伯数字印在绝缘线芯的外表面上。数字颜色相同并与绝缘颜色有明显反差。阿拉伯数字必须字迹清楚。

4.2.2 标志的优先排列方法

数字标志应沿着绝缘线芯以相等的间隔重复出现,相邻两组数字标志应彼此颠倒。

当标志由单个数字组成时,则破折号应放置在数字的下面。如果标志是由两个数字组成时,则应上下排列并在下面数字的下方放置破折号。相邻两组数字标志的间距 d 应不大于 50 mm。

标志的排列如下图所示:



4.2.3 耐擦性

数字标志应耐擦,并按 GB 5023.2—1997 中 1.8 规定的试验检查是否符合要求。

5 电缆结构的一般要求

5.1 导体

5.1.1 材料

导体应是退火铜线,但铜皮软线也可以使用铜合金单线。导体中的单线可以不镀锡或镀锡。

5.1.2 结构

软导体中单线的最大直径(除铜皮软线导体外)和硬导体中单线最少根数应符合 GB/T 3956 要求。

各种型号电缆使用的导体类别见产品标准(GB 5023.3、GB 5023.4 等)。

固定敷设用电缆的导体应是圆形实心、圆形绞合或紧压圆形绞合导体。

铜皮软线的每根导体应由多股绞合或复绞股线组成,而每股线由一根或多根压扁铜线或铜合金线螺旋形地绕在棉纱绳、聚酰胺绳或类似材料制成的绳上。

5.1.3 结构检查

应通过检验和测量来检查结构,是否符合 5.1.1 和 5.1.2 及 IEC 228 要求。

5.1.4 电阻

电缆(除铜皮软线外)每芯导体在 20℃ 时的电阻应符合 IEC 228 各种导体规定的要求。

应按 GB 5023.2—1997 中 2.1 规定的试验方法检查是否符合要求。

5.2 绝缘

5.2.1 材料

绝缘应按产品标准(GB 5023.3、GB 5023.4 等)中的每种型号电缆,相应规定的一种聚氯乙烯混合物。

固定敷设用电缆 PVC/C 型
 软电缆 PVC/D 型
 内部布线用耐热电缆 PVC/E 型

不同型号聚氯乙烯混合物的试验要求见表 1 规定。

由上述任一种混合物作绝缘,包括在产品标准(GB 5023.3、GB 5023.4 等)中规定的电缆的最高温度,见相应标准。

5.2.2 挤包绝缘

绝缘应紧密挤包在导体上,除铜皮软线外的电缆,在剥离绝缘时,应不损伤绝缘体、导体或镀锡层(若有),并通过检验及手工测量检查是否符合要求。

5.2.3 厚度

绝缘厚度的平均值应不小于产品标准(GB 5023.3、GB 5023.4 等)所列表格中的每种型号和规格电缆的规定值。

但是,在任一点的厚度可小于规定值,只要不小于规定值的 90%—0.1 mm。

应按 GB 5023.2—1997 中 1.9 规定的试验方法检查是否符合要求。

5.2.4 老化前后的机械性能

绝缘在正常使用温度范围内,应具有足够的机械强度和弹性。

应按表 1 规定的试验检查是否符合要求。

适用的试验方法和试验要求见表 1 规定。

表 1 聚氯乙烯(PVC)绝缘非电性试验要求

序号	试验项目	单位	混合物的型号			试验方法	
			PVC/C	PVC/D	PVC/E	GB/T	条文号
1	抗张强度和断裂伸长率					2951.1	9.1
1.1	交货状态原始性能						
1.1.1	抗张强度:						
	——最小中间值	N/mm ²	12.5	10.0	15.0		
1.1.2	断裂伸长率:						
	——最小中间值	%	125	150	150		
1.2	空气烘箱老化后的性能					2951.1	9.1
						2951.2	8.1.3.1
1.2.1	老化条件:						
	——温度	℃	80±2	80±2	135±2		
	——处理时间	h	7×24	7×24	10×24		
1.2.2	抗张强度						
	——最小中间值	N/mm ²	12.5	10.0	15.0		
	——最大变化率 ¹⁾	%	±20	±20	±25		
1.2.3	断裂伸长率						
	——最小中间值	%	125	150	150		
	——最大变化率 ¹⁾	%	±20	±20	±25		
2	失重试验					2951.7	8.1
2.1	老化条件:						
	——温度	℃	80±2	80±2	115±2		
	——处理时间	h	7×24	7×24	10×24		
2.2	失重						
	——最大值	mg/cm ²	2.0	2.0	2.0		

表 1(完)

序号	试验项目	单位	混合物的型号			试验方法	
			PVC/C	PVC/D	PVC/E	GB/T	条文号
3	非污染试验 ²⁾					2951.2	8.1.4
3.1	老化条件:		同 1.2.1				
3.2	老化后机械性能		同 1.2.2 和 1.2.3				
4	热冲击试验					2951.6	9.1
4.1	试验条件						
	——温度	℃	150±2	150±2	150±2		
	——处理时间	h	1	1	1		
4.2	试验结果		不开裂				
5	高温压力试验					2951.6	8.1
5.1	试验条件:						
	——刀口上施加的压力		见 GB/T 2951.6—1997 中 8.1.4				
	——载荷下加热时间		见 GB/T 2951.6—1997 中 8.1.5				
	——温度	℃	80±2	70±2	90±2		
5.2	试验结果:						
	——压痕深度最大中间值	%	50	50	50		
6	低温弯曲试验					2951.4	8.1
6.1	试验条件:						
	——温度 ³⁾	℃	-15±2	-15±2	-15±2		
	——施加低温时间		见 GB/T 2951.4—1997 中 8.1.4 和 8.1.5				
6.2	试验结果		不开裂				
7	低温拉伸试验					2951.4	8.3
7.1	试验条件:						
	——温度 ³⁾	℃	-15±2	-15±2	—		
	——施加低温时间		见 GB/T 2951.4—1997 中 8.3.4 和 8.3.5				
7.2	试验结果						
	——最小伸长率	%	20	20	—		
8	低温冲击试验 ⁴⁾					2951.4	8.5
8.1	试验条件:						
	——温度 ³⁾	℃	-15±2	-15±2	—		
	——施加低温时间		见 GB/T 2951.4—1997 中 8.5.5				
	——落锤重量		见 GB/T 2951.4—1997 中 8.5.4				
8.2	试验结果		见 GB/T 2951.4—1997 中 8.5.6				
9	热稳定性试验					2951.7	9
9.1	试验条件:						
	——温度	℃	—	—	200±0.5		
9.2	试验结果						
	——最小平均热稳定时间	min	—	—	180		

1) 变化率: 老化后中间值与老化前中间值之差与老化前中间值之比, 以百分比表示。
2) 如果适用。
3) 根据我国气候条件, 试验温度规定为-15℃。
4) 如果产品标准(GB 5023.3、GB 5023.4等)有规定。

5.3 填充

5.3.1 材料

除非在产品标准(GB 5023.3、GB 5023.4等)中另有规定,填充物应由下列一种或任一种组合材料组成:

- 非硫化型橡皮或塑料混合物;
- 天然或合成纤维;
- 纸。

当采用非硫化型橡皮填充时,其组分与绝缘和(或)护套之间不应产生有害的相互作用。

5.3.2 包覆

在产品标准(GB 5023.3、GB 5023.4等)中,对每种型号电缆规定是否有填充物或者是否由护套或内护层嵌入绝缘线芯之间构成填充。

填充物应填满绝缘线芯之间的空隙、形成实际上的圆形。填充物应不粘连绝缘线芯。成缆线芯和填充物可以用薄膜或带子扎在一起。

5.4 内护层

5.4.1 材料

除非在产品标准(GB 5023.4等)中另有规定,挤包内护层应由非硫化型橡皮或塑料混合物组成。

当采用非硫化型橡皮构成内护层时,其组分与绝缘和(或)护套之间,不应产生有害的相互作用。

应按 GB/T 2951.2—1997 中 8.1.4 规定的试验方法检查是否符合要求。

5.4.2 挤包内护层

内护层应挤包在绝缘线芯上并允许嵌入绝缘线芯之间的空隙形成实际上的圆形,挤包的内护层应不粘连绝缘线芯。

在产品标准(GB 5023.4等)中,对每种型号电缆规定是否有挤包内护层或者外护套是否可嵌入绝缘线芯之间构成填充。

5.4.3 厚度

除非在产品标准(GB 5023.4等)中另有规定,挤包内护层的厚度不要求测量。

5.5 护套

5.5.1 材料

护套应是按产品标准(GB 5023.4等)中的每种型号电缆规定的一种聚氯乙烯混合物。

固定敷设用电缆 PVC/ST4 型

软电缆 PVC/ST5 型

耐油护套软电缆 PVC/ST9 型

不同型号聚氯乙烯混合物的试验要求见表 2 规定。

5.5.2 挤包护套

护套应单层挤包。当

- a) 单芯电缆时,挤包在绝缘线芯上;
- b) 其它电缆时,挤包在成缆线芯和填充物或内护层上(若有)。

护套应不粘连绝缘线芯。由薄膜或带子组成的隔离层可放在护套内层。

如在产品标准(GB 5023.4等)中有规定,则护套可嵌入成缆线芯之间的空隙构成填充。

5.5.3 厚度

护套厚度的平均值应不小于产品标准(GB 5023.4等)所列表格中每种型号和规格的规定值。

但是在任一点的厚度可小于规定值,只要不小于规定值的 85%—0.1 mm。

应按 GB 5023.2—1997 中 1.10 规定的试验方法检查是否符合要求。

5.5.4 老化前后的机械性能

护套在正常使用温度范围内,应具有足够的机械强度和弹性。
 应按表 2 规定的试验检查是否符合要求。
 试验方法和试验要求见表 2 规定。

表 2 聚氯乙烯(PVC)护套非电性试验要求

序 号	试 验 项 目	单 位	混 合 物 的 型 号			试 验 方 法	
			PVC/ST4	PVC/ST5	PVC/ST9	GB/T	条 文 号
1	抗张强度和断裂伸长率					2951.1	9.2
1.1	交货状态原始性能						
1.1.1	抗张强度:						
	——最小中间值	N/mm ²	12.5	10.0	10.0		
1.1.2	断裂伸长率:						
	——最小中间值	%	125	150	150		
1.2	空气烘箱老化后的性能					2951.2	8.1.3.1
1.2.1	老化条件:						
	——温度	℃	80±2	80±2	80±2		
	——处理时间	h	7×24	7×24	7×24		
1.2.2	抗张强度						
	——最小中间值	N/mm ²	12.5	10.0	10.0		
	——最大变化率 ¹⁾	%	±20	±20	±20		
1.2.3	断裂伸长率						
	——最小中间值	%	125	150	150		
	——最大变化率 ¹⁾	%	±20	±20	±20		
2	失重试验					2951.7	8.2
2.1	老化条件:			同 1.2.1			
2.2	失重						
	——最大值	mg/cm ²	2.0	2.0	2.0		
3	非污染试验 ²⁾					2951.2	8.1.4
3.1	老化条件:			同 1.2.1			
3.2	老化后机械性能			同 1.2.2 和 1.2.3			
4	热冲击试验					2951.6	9.2
4.1	试验条件						
	——温度	℃	150±2	150±2	150±2		
	——处理时间	h	1	1	1		
4.2	试验结果			不 开 裂			
5	高温压力试验					2951.6	8.2
5.1	试验条件:						
	——刀口上施加的压力		见 GB/T 2951.6—1997 中 8.2.4				
	——载荷下加热时间		见 GB/T 2951.6—1997 中 8.2.5				
	——温度	℃	80±2	70±2	70±2		
5.2	试验结果:						
	——压痕深度最大中间值	%	50	50	50		
6	低温弯曲试验					2951.4	8.2
6.1	试验条件:						

表 2(完)

序 号	试 验 项 目	单 位	混 合 物 的 型 号			试 验 方 法	
			PVC/ST4	PVC/ST5	PVC/ST9	GB/T	条 文 号
6.2	——温度 ²⁾ ——施加低温时间 试验结果	℃	-15±2	-15±2	-15±2	2951.4	8.4
7	低温拉伸试验		见 GB/T 2951.4—1997 中 8.2.3 不 开 裂				
7.1	试验条件: ——温度 ²⁾ ——施加低温时间	℃	-15±2	-15±2	-15±2	2951.4	8.5
7.2	试验结果 ——最小伸长率	%	20	20	20		
8	低温冲击试验					2951.4	8.5
8.1	试验条件: ——温度 ²⁾ ——施加低温时间 ——落锤重量	℃	-15±2	-15±2	-15±2		
8.2	试验结果		见 GB/T 2951.4—1997 中 8.5.5 见 GB/T 2951.4—1997 中 8.5.4 见 GB/T 2951.4—1997 中 8.5.6				
9	浸矿物油后的机械性能					2951.5	10
9.1	试验条件: ——油的温度 ——浸油时间	℃ h	—	—	90±2 24		
9.1.1	抗张强度 ——最大变化率 ¹⁾	%	—	—	±30		
9.1.2	断裂伸长率 ——最大变化率 ¹⁾	%	—	—	±30		

1) 变化率:老化后中间值与老化前中间值之差与老化前中间值之比,以百分比表示。
2) 如果适用。
3) 根据我国气候条件,试验温度规定为-15℃。

5.6 成品电缆试验

5.6.1 电气性能

电缆应有足够的介电强度和绝缘电阻。

应按表 3 规定的试验检查是否符合要求。

试验方法和试验要求见表 3 规定。

表 3 PVC 绝缘电缆电性试验要求

序 号	试 验 项 目	单 位	电 缆 额 定 电 压			试 验 方 法	
			300/300 V	300/500 V	450/750 V	GB	条 文 号
1	导体电阻测量		见 GB/T 3956 和产品标准 (GB 5023.3、GB 5023.4 等)			5023.2	2.1
1.1	试验结果 ——最大值						
2	成品电缆电压试验					5023.2	2.2
2.1	试验条件:						

表 3(完)

序号	试验项目	单位	电缆额定电压			试验方法	
			300/300 V	300/500 V	450/750 V	GB	条文号
	——试样最小长度	m	10	10	10		
	——浸水最少时间	h	1	1	1		
	——水温	℃	20±5	20±5	20±5		
2.2	试验电压(交流)	V	2 000	2 000	2 500		
2.3	每次最少施加电压时间	min	5	5	5		
2.4	试验结果		不发生击穿				
3	绝缘线芯电压试验					5023.2	2.3
3.1	试验条件:						
	——试样长度	m	5	5	5		
	——浸水最少时间	h	1	1	1		
	——水温	℃	20±5	20±5	20±5		
3.2	试验电压(交流)						
	——绝缘厚度 0.6 mm 及以下	V	1 500	1 500	—		
	——绝缘厚度 0.6 mm 以上	V	2 000	2 000	2 500		
3.3	每次最少施加电压时间	min	5	5	5		
3.4	试验结果		不发生击穿				
4	绝缘电阻测量					5023.2	2.4
4.1	试验条件:						
	——试样长度	m	5	5	5		
	——经上述第 2 或第 3 项电压试验						
	——浸热水最少时间	h	2	2	2		
	——水温		见产品标准(GB 5023.3、				
4.2	试验结果		GB 5023.4 等)中的表格				

5.6.2 外形尺寸

电缆的平均外形尺寸应在产品标准(GB 5023.3、GB 5023.4 等)各表中规定的范围内。

圆形护套电缆在同一横截面上测任意二点外径之差(椭圆度)应不超过平均外径规定上限的 15%。

应按 GB 5023.2—1997 中 1.11 规定的试验方法检查是否符合要求。

5.6.3 软电缆的机械强度

软电缆应能经受住正常使用时的弯曲和其他机械应力。

当在产品标准(见 GB 5023.5 等)中有规定时,应按 GB 5023.2—1997 中 3 规定的试验方法检查是否符合要求。

5.6.3.1 软电缆的曲挠试验

见 GB 5023.2—1997 中 3.1。

软电缆经 15 000 次往复运动,即 30 000 次单程运动后,应既不发生电流断路,也不发生导体之间的短路。

试验后,试样应按 GB 5023.2—1997 中 2.2 的规定进行电压试验。

5.6.3.2 铜皮软线的弯曲试验

见 GB 5023.2—1997 中 3.2。

铜皮软线经 60 000 次双向弯曲,即 120 000 次单向弯曲后,应不发生电流断路。

试验后,试样应按 GB 5023.2—1997 中 2.2 规定进行电压试验,试验电压 1 500 V 仅施加在连接一起的导体和水之间。

5.6.3.3 铜皮软线荷重断芯试验

见 GB 5023.2—1997 中 3.3。

在试验期间,应不发生电流断路。

5.6.3.4 绝缘线芯撕离试验

见 GB 5023.2—1997 中 3.4。

撕离力应在 3 N 和 30 N 之间。

5.6.4 不延燃试验

所有电缆均应符合 GB/T 12666.2 规定的试验要求。

6 电缆使用导则

正在考虑中。

附录 A
(标准的附录)
型号表示法

本标准所包括的各种电缆型号用二个数字命名,放在本标准号后面。第一个数字表示电缆的基本分类;第二个数字表示在基本分类中的特定型式。

分类和型号如下:

- 0——固定布线用无护套电缆
 - 01——一般用途单芯硬导体无护套电缆(227 IEC 01)
 - 02——一般用途单芯软导体无护套电缆(227 IEC 02)
 - 05——内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆(227 IEC 05)
 - 06——内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆(227 IEC 06)
 - 07——内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆(227 IEC 07)
 - 08——内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆(227 IEC 08)
- 1——固定布线用护套电缆
 - 10——轻型聚氯乙烯护套电缆(227 IEC 10)
- 4——轻型无护套软电缆
 - 41——扁形铜皮软线(227 IEC 41)
 - 42——扁形无护套软线(227 IEC 42)
 - 43——户内装饰照明回路用软线(227 IEC 43)
- 5——一般用途护套软电缆
 - 52——轻型聚氯乙烯护套软线(227 IEC 52)
 - 53——普通聚氯乙烯护套软线(227 IEC 53)
- 7——特殊用途护套软电缆
 - 71f——扁形聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆(227 IEC 71f)
 - 74——耐油聚氯乙烯护套屏蔽软电缆(227 IEC 74)
 - 75——耐油聚氯乙烯护套非屏蔽软电缆(227 IEC 75)

附录 B
(提示的附录)

GB 5023.1~5023.3—85 标准产品型号表示法
及与本标准 GB 5023.1~5023.7—1997 产品型号的对照

B1 GB 5023.1~5023.3—85 及 GB 5023.4、5023.5—86 产品型号中各字母代表意义

B1.1 按用途分

- 固定敷设用电缆(电线) B
- 连接用软电缆(软线) R
- 电梯电缆 T
- 装饰照明用软线 S

B1.2 按材料特征分

- 铜导体 省略

- 铜皮铜导体 TP
 绝缘聚氯乙烯 V
 护套聚氯乙烯 V
 护套耐油聚氯乙烯 VY
- B1.3 按结构特征分**
- 圆形 省略
 扁形(平型) B
 双绞型 S
 屏蔽型 P
 软结构 R
- B1.4 按耐热特性分**
- 70℃ 省略
 90℃ 90

B2 型号对照表

聚氯乙烯绝缘电缆型号对照表

序号	名 称	GB 5023.1~5023.7—1997	及 GB 5023.1~5023.3—85
1	一般用途单芯硬导体无护套电缆	227 IEC 01	BV
2	一般用途单芯软导体无护套电缆	227 IEC 02	RV
3	内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆	227 IEC 05	BV
4	内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆	227 IEC 06	RV
5	内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆	227 IEC 07	BV-90
6	内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆	227 IEC 08	RV-90
7	轻型聚氯乙烯护套电缆	227 IEC 10	BVV
8	扁形铜皮软线	227 IEC 41	RTPVR
9	扁形无护套软线	227 IEC 42	RVB
10	户内装饰照明回路用软线	227 IEC 43	SVR
11	轻型聚氯乙烯护套软线	227 IEC 52	RVV
12	普通聚氯乙烯护套软线	227 IEC 53	RVV
13	扁形聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆	227 IEC 71f	TVVB
14	耐油聚氯乙烯护套屏蔽软电缆	227 IEC 74	RVVYP
15	耐油聚氯乙烯护套非屏蔽软电缆	227 IEC 75	RVVY