

低频环形变压器、阻流圈典型工艺

CB/Z 212.3—86
分类号：U06


浸 漆 和 裹 覆

本文件适用于低频、小功率环形变压器、阻流圈的真空压力浸渍和裹覆。

本文件仅提出有溶剂漆中的H 30—12环氧酯绝缘烘漆和无溶剂漆中的J—801无溶剂浸渍胶的典型浸渍工艺，亦可供使用其他浸渍漆（胶）时参考。

H 30—12环氧酯绝缘烘漆和J—801无溶剂线圈浸渍胶的浸渍工艺过程基本相同，下述流程及主要工序，除特别指出的内容外，均是通用的。

1 工艺流程



2 主要工序

2.1 预烘

2.1.1 工件预烘一般在普通恒温控制箱内进行，预烘温度为100~110℃，预烘时间一般为4~6h。

预烘结束时，在100~110℃条件下使用500V兆欧表测量变压器相邻绕组间的绝缘电阻，其值应大于100MΩ。否则应继续烘燥，直至达到此值为止。

2.1.2 预烘后工件应随箱降温到60℃左右，然后保温待浸。此工序亦可在真空余压为0~2.7kPa(0~20mmHg)的浸渍锅内进行。

2.2 配漆

2.2.1 使用H 30—12环氧酯绝缘烘漆时，应按下图温度—粘度曲线添加苯类稀释剂调整其粘度。

一般说来当温度为25±1℃时，粘度值调整在20~30s间为宜（采用涂—4粘度计测量）。据此，可绘出H 30—12环氧酯绝缘烘漆的温度—粘度曲线图。曲线1、2间的区域均是满足粘度要求的。

2.2.2 J—801无溶剂浸渍胶出厂时粘度已调整到90~150s（采用涂—4粘度计测量），只要在此范围内都可使用。

2.3 真空压力浸渍

2.3.1 将保温待浸的工件取出置于浸渍锅内，按真空—压力—真空程序在常温下进行真空压力循环浸渍，要求真空余压不大于2.7 kPa (20mmHg)，压力在196~392 kPa (2~4 kgf/cm²)之间，此过程进行30~60min。

2.3.2 滴漆。在保持真空余压的条件下进行真空滴漆，时间为10~15min。


2.3.3 重复上述二过程，浸漆时间可适当缩短，滴漆时间可适当延长。对于用J—801胶浸渍的工件，此项可不进行。

2.4 干燥

2.4.1 采用H 30—12环氧酯绝缘漆浸渍的工件应按表1进行低温真空干燥和中温、高温常压干燥。

低温真空干燥采用呼吸法，即抽真空一般保持105min，放气15min，连续循环4次。

真空干燥可在真空干燥箱或真空浸渍锅内进行。常压干燥一般在普通恒温控制的鼓风烘箱内进行。



H 30 - 12温度 - 粘度曲线图

表 1

程 序	真空余压 kPa (mmHg)	温 度 °C	时 间 h
低温干燥	<2.7(20)	70 ± 5	6 ~ 8
中温干燥	常 压	100 ± 5	2 ~ 4
高温干燥	常 压	125 ± 5	10 ~ 12

2.4.2 采用J-801 无溶剂线圈浸渍的工件，可直接放在125~135℃的烘箱中干燥8~12h。由于该漆烘燥初期（约4h之内）将产生白色烟雾，所以烘箱必须设置通到室外的排气管排除之。

为减少漆液流失，该漆不宜低温干燥。

2.4.3 干燥过程结束时在125±5℃的条件下，使用500V兆欧表测量变压器相邻绕组间的绝缘电阻，其值应大于100MΩ，否则应继续烘燥，直至达到此值为止。

2.5 裹覆和包封

2.5.1 为了使工件具有较强的防潮能力，可以采用以环氧树脂为基体的材料，对工件进行裹覆，其配方如下：

E-44或E-42环氧树脂100g，

650或651聚酰胺树脂90g，

HG-600硅微粉100g。

使用时，用画笔把已调匀的配料涂刷在预烘过的工件四周，厚度在1~2mm之间，然后在80±5℃的烘箱中固化，时间为4~6h。

2.5.2 为达到防潮目的，也可以在工件表面涂上一层较稠的漆，称为包封。

本文件推荐采用J-813聚胺酯气干漆作为包封用漆。

涂刷方法与环氧树脂裹覆的方法同，厚度在0.2~0.4mm之间。涂J-813漆后，漆膜干燥时间和

固化时间见表 2 (指标为参考值)。

表 2

材 料	漆膜干燥时间 h	固化时间 d
J - 813 甲组分	24	5
J - 813 甲组分加入 10% 的 J - 813 乙组分	4	2

3 检验

经浸漆和裹覆后的变压器、阻流圈，应进行“外观”、“直流电阻”、“常态绝缘电阻”、“抗电强度”和“感应电压”等检验。检验方法按CB 904—79《水声用低频变压器总技术条件》中的有关规定。

附加说明：

本标准由指挥仪专业组提出，由716所归口。

本标准由716所负责起草。

本标准主要起草人周武。

中国标准出版社出版 中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

1986年11月第一版 1986年11月第一次印刷 书号：15169·2-6588